

InFine

Finitura assolutamente opaca di setosa morbidezza e spessore straordinariamente sottile che scalda e rende intimi ed accoglienti gli spazi interni.

<p>COMPOSIZIONE E CARATTERISTICHE</p>	<p>Una continua ricerca alla simbiosi perfetta di calce e marmo. Da quest'idea è nato INFINE. Un impasto finissimo, ultraopaco, setoso al tatto, creato per rispondere alle ultime tendenze di decorazione degli ambienti interni. Adatto sia all'interno che all'esterno. La lisciatura superficiale che permette di ottenere il pregiato effetto liscio e opaco di INFINE, comporta comunque una riduzione della naturale traspirabilità della superficie, seppure il prodotto utilizzato sia a calce e quindi completamente diffusivo.</p>
<p>COLORI</p>	<p>Le tinte disponibili sono riportate nella cartelle "i COLORI" ed "ELEMENTI". Per l'eventuale colorazione di INFINE, utilizzare le paste tinteggianti della linea CROMATICA; in caso di colorazione con altri pigmenti, utilizzare unicamente coloranti ottenuti da terre o ossidi e verificarne la stabilità per evitare viraggi di colore. I singoli lavori devono essere eseguiti con un unico lotto di produzione nell'ultima mano. In caso contrario "La Calce del Brenta" non risponde per eventuali difformità di tinta.</p>
<p>CERTIFICAZIONI</p>	<p>Classificazione A+ secondo la legge della qualità dell'aria interna francese.</p>
<p>PREPARAZIONE DEL SUPPORTO</p>	<p>INFINE deve essere applicato su supporti intonacati fini non precedentemente trattati, oppure con in opera prodotti minerali. In ogni caso il supporto dev'essere ben aderente senza parti polverulente o in fase di distacco; per l'eventuale consolidamento utilizzare l'isolante diffusivo ISOLANTE CONSOLIDANTE che non altera la permeabilità della muratura. Nel caso il supporto d'applicazione sia relativamente grezzo, occorre livellarlo con BRIO, in più strati, generalmente due, in funzione della ruvidità da riempire. La natura del supporto in essere può ridurre la permeabilità della finitura a calce.</p>
	<p>IN INTERNO Tutte le finiture de La Calce del Brenta sono finiture a basso spessore, per tale motivo su superfici in cartongesso il solo riempimento del giunto e la finitura secondo la codifica Q2 non sono sufficienti. La finitura del cartongesso in Q2 infatti ha come obiettivo principale la sola planarità tra la superficie del giunto e la lastra e il calo delle stuccature puntuali, se non compensato, potrebbe evidenziare il riconoscimento delle giunte stesse specie con finiture a spatola a basso spessore e sotto l'effetto di luce radente. Per tale motivo le superfici in cartongesso devono essere preparate come da codifica Q3/Q4 (rasatura totale della superficie oltre la stuccatura delle giunte prevista da codifica Q2) prima di procedere al corretto ciclo indicato. • su pannelli di gesso, cartongesso e stucco a gesso, applicare l'isolante PRIMER ALL' ACQUA correttamente diluito, quindi una o più mani di FONDO COPRENTE PER INTERNI o di FONDO AGGRAPPANTE DIFFUSIVO;</p>
	<p>IN ESTERNO • su intonaci premiscelati, applicare l'isolante diffusivo ISOLANTE CONSOLIDANTE per creare un supporto ad assorbimento uniforme; • se il supporto presenta differenze di assorbimento elevate o rappezi di malta, utilizzare FONDO AGGRAPPANTE DIFFUSIVO; • se il supporto presenta ruvidità irregolari, dove l'uso di BRIO non è sufficiente, rasare l'intera superficie con il rasante a calce in pasta per bassi spessori RASANTE MINERALE o il rasante a calce in polvere per spessori elevati RASIT; nel caso sia necessario, applicare, prima del rasante, anche FONDO AGGRAPPANTE DIFFUSIVO; • su strutture murarie realizzate con laterizi alleggeriti tipo Poroton ed in seguito intonacate, è indispensabile applicare preliminarmente una o più mani di FONDO AGGRAPPANTE DIFFUSIVO.</p>

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA SOSTITUISCE LE PRECEDENTI EDIZIONI

InFine

<p>APPLICAZIONE</p>	<p>INFINE viene fornito pronto all'uso. La posa si esegue mediante spatola americana in acciaio. Si stendono 2-3 strati di prodotto, aspettando che il precedente sia completamente asciutto, fino ad ottenere l'effetto desiderato. Per evitare che possano riconoscersi le riprese, più evidenti su tinte scure, è necessario interrompere la lavorazione in corrispondenza di fasce marcapiano o di spigoli. Nella stagione calda è opportuno inumidire preliminarmente la superficie da trattare.</p>
<p>PROTEZIONE DELLA FINITURA</p>	<p>Tutte le finiture a calce sono finiture diffuse, ovvero hanno la capacità di lasciarsi trapassare dall'umidità della muratura. Data questa capacità, qualsiasi prodotto posto sopra la finitura al fine di proteggere la superficie, non solo andrà a limitare (anche totalmente) la capacità diffusiva del prodotto a calce, ma andrà anche a tonalizzare la colorazione stessa della finitura, per natura assorbente. A tal proposito si consiglia di visionare una campionatura del prodotto colorato opportunamente protetto con il protettivo scelto prima di procedere alla realizzazione dello stesso.</p>
	<p>IN INTERNO Per diminuire la presa di sporco della superficie finita con INFINE, applicare sulla superficie asciutta, una mano della miscela naturale di cere e saponi LIXIA a straccio o spugna o della pasta di SAPONE a base di olii vegetali a spatola di plastica o pennello (opportunamente diluito). Attenzione perchè l'applicazione del protettivo naturale, tonalizza il colore di INFINE. Per assicurare una totale protezione e lavabilità della superficie, anche ad esempio all'interno di box doccia, procedere all'applicazione del ciclo BiCONTINUUM, stendendo a rullo una mano di BiPRIMER e due mani di BiCONTINUUM.</p>
	<p>IN ESTERNO Nel caso di edifici con copertura poco sporgente o pareti particolarmente esposte agli agenti atmosferici, scegliere INFINE in colori tenui e procedere alla successiva applicazione, dal basso verso l'alto, del protettivo diffusivo IDROPELLENTE, a distanza di almeno 20 giorni dalla posa della finitura.</p>
<p>RESA</p>	<p>La resa varia in funzione della ruvidità del supporto da trattare. Con stesura diretta su stabilitura fine si consumano mediamente circa 0,7-0,8 kg/m² in tre mani. Con applicazione su fondo preparato con impasto ad inerte fine BRIO occorrono circa 0,5- 0,6 kg/m² in due mani.</p>
<p>AVVERTENZE</p>	<p>Consultare i "SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DEI PRODOTTI" e il "PRONTUARIO TECNICO PER LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI", che sono parte integrante della presente scheda. Operare a temperature comprese tra i 10 ed i 30°C, con umidità relativa non superiore all'85%. All'esterno le superfici trattate devono essere protette dalla pioggia almeno per le prime 48 ore dalla completa essiccazione, il periodo può prolungarsi, anche di molto, in rapporto alle condizioni climatiche. All'interno garantire sempre un ricircolo l'aria sia in fase di applicazione che di asciugatura. Il ricircolo d'aria è molto importante per evitare lucidature anomale della finitura o discromie dovute all'assorbimento dell'umidità dell'aria durante la carbonatazione.</p>

InFine

DATI TECNICI	<p>CONFEZIONI 24 KG - 10 KG - 4 KG</p> <p>MASSA VOLUMICA (IMPASTO FRESCO) 1,65 KG/LITRO</p> <p>RESIDUO SECCO IN PESO 58%</p> <p>PH 13</p> <p>COEFFICIENTE DI PERMEABILITA' (DIN 52615) μ 50</p> <p>ADDITIVI COAUDIUVANTI inferiori al 1,6%</p> <p>TEMPERATURA MINIMA DI STOCCAGGIO +5°C</p> <p>TEMPO MAX DI STOCCAGGIO CON IMBALLO CHIUSO 12 mesi</p>
VOCI DI CAPITOLATO	
	<p>FINITURA OPACA SU SUPPORTO LISCIO</p> <p>Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. I supporti dovranno trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il ciclo di finitura e quindi essere preventivamente trattati in modo opportuno (spazzolatura, spolveratura, consolidamento).</p> <p>L'esecuzione della lisciatura opaca si ottiene applicando direttamente su supporto liscio due-tre strati di impasto costituito da grassello di calce stagionato, in quantità superiore al 20%, e micromarmi impalpabili, tipo INFINE de "La Calce del Brenta". Il prodotto impiegato dovrà possedere un coefficiente di permeabilità (DIN 52615) μ inferiore o uguale a 50. L'applicazione si esegue mediante spatola americana in acciaio lisciando l'ultimo strato con la spatola con cui è stata eseguita la posa.</p> <p>Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.</p> <p>€/m²</p>
	<p>FINITURA OPACA SU FONDO PREPARATO CON BRIO</p> <p>Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. I supporti dovranno trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il ciclo di finitura e quindi essere preventivamente trattati in modo opportuno (spazzolatura, spolveratura, consolidamento).</p> <p>L'esecuzione della lisciatura opaca di supporti mediamente ruvidi, si ottiene preparando il fondo mediante applicazione di un minimo di due strati di impasto costituito da grassello di calce stagionato, in quantità superiore al 50%, e micromarmi di opportune granulometrie, tipo BRIO de "La Calce del Brenta". Sul fondo così preparato si procede all'applicazione di un minimo di due strati di impasto costituito da grassello di calce stagionato, in quantità superiore al 20%, e micromarmi impalpabili, tipo INFINE de "La Calce del Brenta". Il prodotto impiegato dovrà possedere un coefficiente di permeabilità (DIN 52615) μ inferiore o uguale a 50. L'applicazione si esegue mediante spatola americana in acciaio lisciando l'ultimo strato con la spatola con cui è stata eseguita la posa.</p> <p>Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.</p> <p>€/m²</p>

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA SOSTITUISCE LE PRECEDENTI EDIZIONI

Queste informazioni si basano sulle nostre ricerche ed esperienze. Non essendo sempre sotto il nostro controllo le condizioni d'uso, possiamo garantire solamente la qualità del prodotto. I rivenditori di zona, unitamente al nostro Ufficio Tecnico, sono a disposizione per la soluzione di ogni eventuale problema inerente l'utilizzo dei nostri prodotti.